

# Serviwrap® R30A

## Антикоррозионный оберточный материал для труб

### Назначение

Предназначен для использования на подземных и подводных трубопроводах, мерных соединениях, сборных конструкциях, изгибах, арматуре.

### Превосходная адгезия

Самоклеющийся антикоррозионный битумный состав обеспечивает самогерметизирующие соединения на продольных, осевых поверхностях и кромках ленточных перекрытий и является устойчивым к катодному разрушению.

### Особые характеристики

Уникальный прессованный элемент PVC обладает прочностью, упругостью и необходимой эластичностью.

### Защитная прокладка

Широкая силиконовая прокладка предохраняет край рулона от налипания, грязи при ручном обертывании. Она снимается непосредственно перед применением.

### SERVILOK

Этот материал используется в системе SERVILOK. Смотрите отдельный лист данных.

### Холодное использование

Быстро и просто вручную или механически.

### Климатическая зона

Умеренная

### Инструкции к применению

**При необходимости допускаются изменения по специальным рекомендациям.**

1. Поверхность должна быть тщательно очищена от пыли, сварочных шлаков, грязи и других загрязнений.
2. На сухую, чистую, подготовленную поверхность нанести один тонкий сплошной слой быстросохнущей грунтовки Serviwrap® и дать хорошо высохнуть.
3. Освободить от защитной прокладки около 225 мм Serviwrap® и, наложив клейкой поверхностью к трубе, начинать обертывание, удаляя прокладку и натягивая для достижения плотного прилегания. Согласно спецификациям, нахлестка на стыках ленты должен быть на менее 25 мм и на конце – не менее 150 мм.

### Методы тестирования

Подробности стандартных методов тестирования, результаты которых приведены выше, могут быть предоставлены по требованию потребителей.

В случае, если материал предназначен для использования в жарких климатических условиях, метод испытания был ужесточен о том, чтобы представить более тяжелые условия использования.

### Информация о безопасности материалов

Смотрите соответствующий лист (имеющий данный заголовок).



**Производитель:**  
Chase Protective Coatings Ltd  
Harbour Road  
Rye, East Sussex  
TN31 7TE, Великобритания  
телефон: +44-1797 223561  
web: www.chaseprotectivecoatings.com



**Дистрибьютор в Чешской Республике, России и Украине:**  
Ortodroma, s.r.o.  
Malá Tyršovka 1178/13, 143 00 Прага 4  
телефон: +420-723 115 432  
факс: +420-226 015 432  
e-mail: info@serviwrap.cz  
web: http://serviwrap.cz

# Serviwrap® R30A

## Антикоррозионный оберточный материал для труб

### Номинальные характеристики

Свойства	Метод тестирования	Числовое значение	Единица
Адгезия	ASTM D1000	2.75	Н/мм
Адгезия межслойная	ASTM D1000	2.75	Н/мм
Катодное разрушение	ASTM G8	< 10	мм радиус
Сопротивление ударной нагрузке на один слой	ASTM G13	> 20	Падения, перепады
Предел прочности	ASTM D638	14.80	Н/мм <sup>2</sup>
Модуль растяжения	ASTM D638	10.50	Н/мм <sup>2</sup>
Относительное удлинение	ASTM D638	270	%
Электрическая прочность	ASTM D1000	>40	kV
Изоляционная стойкость		10 <sup>12</sup>	ом/см <sup>2</sup>
Интервал рабочей температуры		от - 20 до + 75	°C
Ширина выступающих краев прокладки		25	мм
<b>Толщина</b>			
	клеякого состава	0.90	мм
	PVC-элемента	0.75	мм
	Общая	1.65	мм

### Цвет

Черный

### Поставка

#### Ленточный рулон длиной

- для ручного применения – 15 м или по заказу
- для механического применения – 60 м или по заказу

**Ширина рулона – 30, 50, 75, 100, 150, 225, 300 мм или по заказу.**

### Картонная упаковка

Покрытая полиэтиленом прочная картонная упаковка обеспечивает защиту при транспортировке и хранении. Размеры, связанные с экспортной поставкой контейнерами, позволяют оптимально использовать пространство, оборачивая продукцию соломой или размещая в прочные деревянные ящики.

**Serviwrap®**  
ширина

**Рулон длиной**  
**15м/картон**

50 мм  
75 мм  
100 мм  
150 мм и более

12  
12  
8  
4